

# Serie 140-5107/07

## UV-Binder für Rubbelfarben

Bei der Serie 140-5107/07 handelt es sich um einen Binder für Rubbelfarben. Verarbeitet mit dem Konzentrat der Serie 500-1xx/KONZ, resultiert ein homogenes Druckbild mit gutem Verlauf. Ebenso überzeugt die Serie mit guter Deckfähigkeit und den angenehmen Rubbeleigenschaften. Da sowohl Binder als auch Konzentrat flüssig sind, lassen sie sich einfach zusammenrühren bzw. verarbeiten.

Bitte beachten Sie, dass die Mischung aus Binder und Konzentrat nur eingeschränkt haltbar ist und innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden sollte.

### Spezifikationen

<b>Verdünner</b>	Druckfertige Einstellung
<b>Zugabemenge</b>	
<b>Verögerer</b>	Druckfertige Einstellung
<b>Zugabemenge</b>	-
<b>Reiniger</b>	Serie 500-URS
<b>Gewebe</b>	120.34–150.31 (in Kombination mit Serie 500-1xx/KONZ)
<b>Härtung</b>	400–600 mJ/cm <sup>2</sup> (Technigraf Integrator) (in Kombination mit Serie 500-1xx/KONZ)
<b>Bedruckstoffe</b>	Karton, Papier, Hart-PVC, Weich-PVC, OPP (Vorprüfung nötig), Offset lackiert
<b>Weiterverarbeitung</b>	Stanzen, schneiden
<b>Lieferbereitschaft</b>	1 kg / 5 kg / 20 kg
<b>Haltbarkeit</b>	Angaben auf Decketikett beachten.
<b>Besonderheiten</b>	Mischverhältnis 2K-Rubbelfarbe: 70 % Serie 140-5107/07, 30 % Serie 500-1xx/KONZ

**Wichtige Information:** Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 05/2021)